



# Datos Técnicos

Código de Resina:

## IQARES 318

*Tereftálica para guardabarros plásticos*

Cod. analisis	-	Resultado
Visc. Copa Ford N° 4:		530"-560"
Viscosidad Gardner:		Y-Z
Viscosidad Brookfield:		2300-2400 cps
Indice de Acidez:		18-25
Porcentaje de sólidos:		72-74
Color Apha:		Marrón oscuro
Tiempo de gelificación:		3'30"-4'30"
Pico Exotérmico:		165°-175°C
Estabilidad a Oscuras (80°C):		
H.D.T. 4,6 kgs/cm2:		
Dureza (Postcurado):		35 - 40 Barcol
Otros estudios:		
Catálisis:		Mek = 2 % + Ac.Co. 2% = 2 %

Aplicaciones
Resina Tereftálica de color oscura formulada para guardabarros plásticos

Cod. analisis	Descripción	Método	Notas
absagua	Absorción de agua	British Estándar 2782, Parte 3, Método 304 B	En 24 hs. a temp. ambiente
acidez	Indice de Acidez	British Standard 3532/62 APP.H	En mg/KOH
barcol24	Dureza Barcol	Barcol Impresor GYZJ 934-1	A 25° C.-Curado 24 hs. a temperatura ambiente.
barcol48	Dureza Barcol	Barcol Impresor GYZJ 934-1	A 25° C.-Curado 48 hs. a temperatura ambiente.
barcolpost	Dureza Barcol	Barcol Impresor GYZJ 934-1	A 25° C.-Postcurado de 4 hs. a 80° C.
brookfield	Viscosidad	Brookfield RVL	A 25° C. En c.p.s.
color	Color APHA	Hellige Acqua Tester	
deflección	Deflección por temperatura bajo carga	H.D.T. 4.6 kgs/cm2 en grados centígrados	
estabilidad	Estabilidad de resina sola en oscuridad a 80°		en horas.
ford	Viscosidad	Copa FORD N° 4	A 25° C. . En Segundos
gardner	Viscosidad	Gardner	A 25° C.
Inflamabilidad	Autoextinguibilidad	British Standard 3532/62 APP.A	
pico	Pico Exotermico	British Standard 3532/62 APP.K	
solidos	Solidos contenidos	British Standard 3532/62 APP.K	En porcentaje
T.gel	Tiempo de gelificación	British Standard 3532/62 APP.K	A 30° C.

Nota: La Empresa podrá cambiar uno o todos los datos arriba mencionados sin previo aviso.